

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ «ПРОФИ»

Тип	Водоразбавляемый износостойкий лак на акриловой основе для сухих помещений.
Область применения	Предназначен для лакирования деревянных и паркетных полов внутри сухих помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Применяется для отделки изделий из древесины, декоративного камня, кирпича, для окраски всех типов обоев внутри сухих помещений. После высыхания образует прозрачную, однородную, стойкую к истиранию, периодическому воздействию воды и бытовых химикатов пленку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	14 - 18 м ² /л для ранее лакированных поверхностей; 8 - 12 м ² /л для новых поверхностей.
Сухой остаток	Ок. 29 %
Плотность	Ок. 1,0 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится специальной кистью или аппликатором для лаков.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	30 минут, следующий слой можно наносить через – 2-3 часа; полное высыхание - 12 часов (до эксплуатации). Заданный уровень твердости и водостойкости покрытия достигается через 7 дней (до установки мебели и настила ковровых покрытий).
Блеск	Глянцевый, полуматовый
База	CLEAR
Цвет	Бесцветный
Колеровка	По каталогу цветов ТЕКС «Колеруемые лаки» или универсальными колер пастами ТЕКС, колер красками ТЕКС, в количестве не более 10% от объема.
Хранение транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.
Фасовка	2 л, 5 л, 10 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
Продажа в Москве 8(499) 375-92-05

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА В МОСКВЕ

8 499 375 92 05
Пн-вс: 8:00-21:00 (МСК)
Без перерыва на обед

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ «ПРОФИ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время лакировки и высыхания температура воздуха, лака и поверхности должна быть не менее +15°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, жира, масла, мастики, средств по уходу за полом и других загрязнений. Ранее лакированную поверхность отшлифовать до матового состояния, тщательно очистить и провести пробную лакировку небольшого участка для проверки совместимости старого и нового покрытий.
Лакирование	Перед применением лак тщательно перемешать, а также перемешивать во время работы. Наносить в 3-4 слоя специальной кистью или аппликатором для лаков, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Колерованный лак рекомендуется наносить непосредственно после колеровки, в качестве дополнительного, грунтовочного слоя, перед нанесением бесцветного лака. После высыхания первого слоя поверхность необходимо отшлифовать мелкой шкуркой для удаления поднявшихся волокон древесины и убрать образовавшуюся пыль. При нанесении последующих слоев рекомендуется проводить легкую межслойную шлифовку.
Уход	Избегать влажной уборки и сильного механического воздействия на свежелакированную поверхность, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. 7 дней после лакировки. Примерно через 7 дней после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой, предохраняя от длительного воздействия воды. Не применять для очистки поверхности щетки и абразивные средства. Во избежание повреждения поверхности на ножки столов и стульев рекомендуется приклеить фетр.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
Продажа в Москве 8(499) 375-92-05

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА В МОСКВЕ

8 499 375 92 05
ПН - ВС: 8.00-21.00 (МСК)
Без перерыва на обед